

OBRA

SABLE À ENDUIRE BLANC

DESCRIPTION

- Sable à enduire blanc pour travaux courants de maçonnerie avec granulométrie de 0/2 M.

CARACTÉRISTIQUES

- Classes granulaires : 0/2.
- Granularité : $G_{0,85}$.
- Forme des gravillons : $Fl_{NR} Sl_{APD}$.
- Masse volumique réelle et coefficient d'absorption d'eau : valeur déclarée $\rho_{rd} = 2,64 \text{ Mg/m}^3$.

DOMAINES D'APPLICATION

- Enduit de façade.
- Joints de finition « pierres naturelles ».
- Joints de finition « briques de parement ».
- Montage et joints de tuiles faîtières.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être propre, dépoussiéré et humidifié avant usage du mortier.

PRÉPARATION DU MORTIER

- Verser 3 litres d'eau par sac (environ 0,12 l/kg).
- Mélanger, de préférence à la bétonnière, jusqu'à la consistance voulue.
- Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux.

TEMPS D'UTILISATION DU MORTIER

- 120 minutes environ à partir de sa préparation.

APPLICATION DU MORTIER

DOSAGE INDICATIF : MORTIER À ENDUIRE POUR ENVIRON 100 L	
MATIÈRES	QUANTITÉS
SABLE À ENDUIRE 35 KG	5 sacs
CIMENT OU CHAUX 35 KG	1 sac
EAU	18 litres



Ces dosages donnés sont purement indicatifs et peuvent varier en fonction de la nature du chantier. Consulter un bureau d'études.

- Le mortier s'applique manuellement à la truelle.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur un support à base de plâtre ou de peinture.
- Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 5 °C et supérieure à 35 °C.
- Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide.
- Ne pas appliquer sur un support gelé.

NORMES

- NF EN 12620.
- NF EN 13139.

CONSEILS DE PRUDENCE

- **R43** Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- **R37/38** Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
- **R41** Risque de lésions oculaires grave.
- **S2** Tenir sous clé hors de portée des enfants.
- **S22** Ne pas respirer les poussières.
- **S24-25** Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
- **S36-37-39** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- **S46** En cas d'ingestion : appeler immédiatement le centre anti-poison ou consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- **S28** En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se doucher.
- **En cas d'irritation ou d'éruption cutanée** : consulter un médecin.
- **En cas d'inhalation** : si elle a des difficultés à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- **S26** En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

RESPONSABILITÉ

- La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME OBRA

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290024413	451149	SABLE À ENDUIRE BLANC 0/2 M OBRA	35
3491290024420	451155	SABLE À ENDUIRE JAUNE 0/2 S OBRA	35
3491290024390	451143	SABLE À ENDUIRE GRIS 0/2 M OBRA	35