PARDÉCO JOINT

LES + PRODUIT

- Spécial joints de plaquettes terre cuites et briques
- À la chaux aérienne - Hydrofugé
- Facile à nettoyer
- Ne nécessite pas la réalisation de joints de fractionnement

DOSAGE EN EAU

- 4 à 4,5 litres par sac de 25 kg

CONSOMMATION

- Environ 6 à 10 kg/m²

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- PV n° CIP-END-22-03-03 relatif au module d'élasticité dynamique

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg
- Palette de 48 sacs (1,2 t)

CONSERVATION

- **12 mois**
  à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- R.C. Fabricant

DESCRIPTION

- Mortier coloré et hydrofugé, de jointoiement ou de rejointoiement de briques et de plaquettes de parement pour les parois verticales extérieures et intérieures.
- Son module d'élasticité lui permet de s'affranchir des joints de fractionnement tous les 60 m² comme défini dans le DTU 52.2.
- Mortier teinté dans la masse.

DOMAINE D'APPLICATION

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Maçonneries neuves ou anciennes de briques ou de pierres de parement, destinées à rester apparentes.
- Plaquettes de terre cuite neuves ou anciennes

LIMITES D'EMPLOI

Ce produit ne peut être utilisé pour :

- Rejointoiement d'appareillage à base de matériaux organiques.
- Les travaux d'enduisage.
- Le montage des murs porteurs.

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : liant hydraulique, chaux aérienne, sables, pigments minéraux et adjuvants spécifiques.
- **Granulométrie** : 0-1,2 mm
- **Teintes disponibles** : G00, G20, G40, G50, G60, G117, J39, J40, O10, R90, T20
  Hors nuancier, le minimum de commande est d'une palette de 48 sacs.

PERFORMANCES

- **Absorption d'eau par capillarité** : ≤ 0,2 kg/m².min$^{1/2}$
- **Module d'élasticité dynamique** : ≤ 8 000 MPa
- **Perméabilité à la vapeur d'eau** : μ ≤ 25**
- **Réaction au feu** : A1
- **Durée pratique d'utilisation** : 3 h suivant les conditions climatiques
- **Délai de durcissement** : 24 h

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Sains, solides, propres, dépoussiérés.
- Éliminer toutes les traces de résidus de mortier, de plâtre, de peinture…
- Humidifier le support au jet à refus la veille et compléter le jour de l'application.
- Réhumidifier à l'avancement si nécessaire en s'assurant que le support soit humide mais non ruisselant.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- **Dosage en eau** : 4 à 4,5 litres par sac de 25 kg
- **Temps de mélange malaxeur (vitesse lente)** : 3 min
- **Temps de mélange bétonnière** : 5 min

MATÉRIEL

- Truelle
- Fer à joint
- Langue de chat
- Platoir
- Brosse

APPLICATION DU PRODUIT

- Garnir au fer à joints en épaisseur régulière et bien serrer en s'assurant de remplir les joints en totalité.
- Nettoyer dès raffermissement du mortier à l'aide d'une taloche éponge humidifiée et avant durcissement. Si nécessaire, renouveler l'opération avec une taloche éponge propre.
- Pour obtenir une finition brossée : brosser le joint dès le raffermissement.
- Pour obtenir une finition lisse : lisser au fer à joint au fur et à mesure de l'avancement.
- Pour les briques d'aspect sablé : nettoyage à la taloche éponge suivi d'un lavage à l'eau acidulée (acide chlorhydrique diluée à 10 %)* et d'un rinçage abondant à l'eau.
- Dans le cas de jointoiement ou rejointoiement de briques la profondeur mini du joint sera d'au moins 10 mm.

CONSOMMATION MINIMUM

- Environ 6 à 10 kg/m² selon la dimension des joints et la méthode de travail.

* Port des EPI adaptés obligatoire. ** Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau de l'enduit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- Il est nécessaire de réaliser un échantillon pour valider l'aspect final.
- Protéger les façades pendant toute la durée des travaux et les 3 jours suivants avec un filet de chantier.
- Humidifier le mortier durci 24 à 72 h après application.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, ni sur supports gelés en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 h.
- Températures minimales d'application : + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenues.
- Sur les façades exposées au rayonnement solaire et/ou ventées, prendre des dispositions particulières (protection, humidification, ...).
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements, lunettes de protection.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Décembre 2022
Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur **parexlanko.com**.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.