

113 LANKOMUR ERTOMUR



LES + PRODUIT

- ▶ Épaisseur 2 à 10 mm
- ▶ Applicable en faible épaisseur
- ▶ Recouvrable par une large gamme de revêtements

DOSAGE EN EAU

- ▶ 5 à 6 litres

CONSOMMATION

- ▶ 1,5 kg/m²/mm

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg

CONSERVATION

- ▶ 12 mois

à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant



DESCRIPTION

- Mortier de ragréage permettant d'exécuter des reprises de faibles épaisseurs allant de 2 à 10 mm.
- Il permet d'obtenir une surface plane, régulière et compatible avec le revêtement décoratif associé.

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs intérieurs et extérieurs
- Plafonds intérieurs et extérieurs

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton banché
- Voile de béton armé
- Panneaux de béton préfabriqués
- Béton de granulats d'argile expansée
- Enduit traditionnel
- Bloc béton de classement RT3
- Ne pas utiliser pour des supports immergés
- Ne pas appliquer sur support à base de plâtre

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Enduits de parement plastique
- Peintures insaponifiables
- Peintures minérales
- Papiers peints
- Tissus
- Revêtements plastiques collés
- Enduits peintre
- Revêtements céramiques et pierres naturelles collés :
 - en intérieur : sur ragréage d'épaisseur minimale de 3 mm (cf. DTU 52.2)
 - en extérieur : ne pas utiliser avant collage de céramique ou pierres naturelles (cf. DTU 52.2)

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : liant hydraulique, charges minérales et adjuvants
- **Couleurs** : grise
- **Granulométrie** : < 0,50 mm
- **Densité produit durci** : 1,7
- **pH** : 12

PERFORMANCES

- **D.P.U. à 20°C** : environ 2 h
- **Adhérences** ⁽¹⁾ : (MPa) en épaisseur 5 mm

Echéance	28 jours
Support béton	> 1,5 MPa

- **Résistances mécaniques** ⁽²⁾ : (MPa)

Echéance	28 jours
Traction / Flexion	5 MPa
Compression	20 MPa

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support doit être propre, sain, dépeussieré, exempt de toute trace d'huile, de laitance, produit de cure,...
- Les balèvres et coutures de banches seront arasées.
- Humidification du support avant application.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger manuellement ou mécaniquement de préférence 1 sac de 25 kg de **113 LANKOMUR ERTOMUR** avec 5 à 6 litres d'eau propre jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- Laisser reposer la gâchée quelques minutes.
- L'ajout de liant hydraulique ou d'adjuvant est interdit.

APPLICATION

- Application manuelle ou projection par machine adaptée, type CompactPro 25 du fabricant Euromair ou équivalent.
- La mise en œuvre s'effectue en 2 passes sur la surface à enduire à l'aide d'une lisseuse inox, d'une truelle ou mécaniquement.
- Laisser tirer avant de réaliser la finition par un léger frottement circulaire à l'aide d'une éponge synthétique ou d'un morceau de polystyrène.
- Après finition, et par forte chaleur, protéger le mortier de la dessiccation par humidification de la surface sans la délayer

Délai avant recouvrement

- 7 jours minimum en s'assurant du taux d'humidité selon le revêtement associé.

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Octobre 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PARXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PARXLANKO est une marque du groupe Sika.

PARXLANKO

(1) Valeurs de laboratoire données à titre indicatif sur support humide. - (2) Essais réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16, conservées à + 20°C et 50 % d'humidité. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant utilisation consulter la fiche de données de sécurité.
- Produit Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Porter les gants imperméables caoutchouc nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Ne pas utiliser sur support ruisselant, gelé, en cours de dégel ou si gel à craindre dans les 24 h.