





Plâtres Plâtre traditionnel

Lutèce® Rouge 25kg



Bénéfices

-  Productivité chantier Gâchage facile
-  Productivité chantier Ne colle pas aux outils
-  Productivité chantier Prise progressive avec un maintien immédiat de la brique
-  Productivité chantier Consommation réduite (au moins 10% par rapport à un plâtre standard)

Description

Plâtre à prise progressive pour le briquetage et l'enduisage des cloisons

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Lutèce® Rouge 25kg 63sc	3496252010367	Palette de 63 sacs

Caractéristiques

Général

Consommation moyenne par cm d'épaisseur	Briquetage : 4, Enduisage : 8
Épaisseur moyenne d'application	10 mm
Couleur	Blanc
Durée d'utilisation	Briquetage : env. 38 min - Enduisage : env. 60 min
Type de finition	Lissée
Étiquetage sanitaire	A+
Épaisseur minimum d'application	Enduisage : 8 mm
Délai minimum avant finition	Enduisage : 4 semaines (selon la saison et l'aération des locaux), Briquetage : dès que les joints de plâtre sont durs
Taux de gâchage	Briquetage : à saturation ou à rajout, Enduisage : 80% (25kg pour 20L)
Durée de conservation	6 mois
Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction
Durée de garantie	6 mois
Granulométrie	Fin
La destination	Intérieur
La mise en œuvre visée	Enduisage, Briquetage
Le type de produit	Plâtre traditionnel

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PEM001

Référence de norme
européenne

EN 13279-1:2008

N° DTU

25.1