*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

UNIMAT DALLE PORTEE

Description

Solution spécialement conçue pour l'isolation des dalles portées.
Panneau de polystyrène expansé de conductivité thermique 38 mW/m.K.
Certifié ACERMI.
Epaisseurs de 60 mm à 600 mm.
Gamme de résistances thermiques de 1,55 m².K/W à 15,75 m².K/W.

+ produit

- Léger, facile à mettre en oeuvre
- Un grand format pour un rendement élevé

Caractéristiques

Epaisseur totale (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Résistance Thermique (m².K/W)	Conductivité Thermique (mW/m.K)	Conditionnement	
					m²/colis	m³/colis
60	2500	1200	1.55	38	30	1,80
80			2.10		21	1.68
100			2.60		18	1,80
110			2.85		15	1.65
120			3.15			1,80
130			3.40		12	1.56
140			3.65			1.68
150			3.90			1,80
160			4.20		9	1.44
170			4.45			1.53
180			4.70			1.62
190			5			1.71
200			5.25			1,80
300			7.85		6	
400			10.50		3	1,20
600			15.75			1,80

- Réaction au feu : NPD
- Perméabilite à la vapeur : MU(20-40)
- Tolérance d'épaisseur : T(2)
- Fluage en compression : NPD

Application

- Dalles portées jusqu'à 600 mm, soit R = 15,75 m².K/W
- Ne convient pas pour les dallages au sens du DTU 13.3

Conseil Pro
0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel
conseilpro@siniat.com

août-2016 - Reproduction interdite sans autorisation - SINIAT S.A. - Société Anonyme au capital de 140 779 968 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z