Construction

# Charge C

## Charge 1/8 pour mortiers spéciaux

**Présentation**

La charge C est composée de granulats siliceux alluvionnaires.

**Domaines d'application**

Ce matériau entre dans la composition de certains mortiers spéciaux Sika lorsque l'épaisseur de mise en œuvre le nécessite. Il est principalement utilisé dans des travaux de scellement, calage, cuvelage, réparation et lissage épais.

**Caractères généraux**

Agrégats alluvionnaires roulés.

**Caractéristiques**

Coloris: Beige

**Conditionnement**

Sac de 24 kg

**Conservation**

36 mois dans son emballage non entamé à l'abri de l'humidité

**Densité**

Densité réelle : 2,6 env.
Densité apparente: 1,5 env.

**Composition chimique**

Sable Siliceux

**Teneur en eau**

Granulats lavés et séchés.

**Granulométrie**

De 1 à 8 mm

**Courbe granulométrique**

| Ouverture | % passant cumulé (moyenne) |
|---|---|
| Tamis 10 mm | 100 |
| Tamis 6,3 mm | 95,3 |
| Tamis 5 mm | 81,3 |
| Tamis 2 mm | 12,8 |
| Tamis 1 mm | 1,4 |

**Consommation / Dosage**

1 : 2 (1 sac de charge C pour 2 sacs de mortiers spéciaux en règle générale), à valider en fonction des produits.

**Mise en oeuvre**

L'ajout de la Charge C doit être effectué en fin de malaxage du mortier. Le malaxage est poursuivit pendant plusieurs minutes jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène. Le dosage en eau doit être adapté (se référer au dosage spécifié dans les notices des produits ayant été testés avec l'ajout de charge).

**Précautions d'emploi**

Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur notre Internet www.sika.fr

**Mentions légales**

Produit réservé à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 84.86
www.sika.fr