weberbase facim moyen

Enduit d'interposition mince, à la chaux aérienne, manuel, grain moyen

BVCert. 6190811

25 kg

DOMAINE D'UTILISATION

- dressage et/ou pont d'adhérence des supports neufs ou anciens y compris supports revêtus d'anciennes peintures ou d'un RPE avant application de **parement mince grain fin weber, webertop ribbé, *badigeon chaux weber*, *badigeon chaux et silice weber*, webermaxilin sil R, sil T** et **weberdeko silicate**
- ratissage sur béton avant application du **parement mince grain fin weber, *webertop ribbé*, badigeon chaux weber**, **badigeon chaux et silice weber, webermaxilin sil R, sil T** et **weberdeko silicate**

SUPPORTS

extérieurs

- maçonneries de briques, mœllons, pierres jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1 chapitre 12, ancien enduit de parement hydraulique conforme à la norme NF DTU 26-1 chapitres 6 et 12
- anciennes peintures ou RPE sous réserve des tests d'adhérence
- béton conforme à la norme NF P 18-210/DTU 23-1

intérieurs

- les supports précédemment cités
- plâtre, carreaux de plâtre et plaques de plâtre cartonnées non hydrofugées
- béton cellulaire
- bois (CTBH, CTBX)

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- en dressement (avec trame G ou G2) : 4 à 5 mm
- en ratissage : 2 à 3 mm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- **parement mince grain fin weber, webertop ribbé, badigeon chaux weber, badigeon chaux silice weber**
- **webermaxilin sil T** et **weberdeko silicate**

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

enduit d'assainissement
weber nettoyant
weberprim unipor
weberdur L
parement mince grain fin
badigeon chaux
webermaxilin sil T
webermaxilin sil R

+ PRODUITS

- ✓ **Solution à la chaux aérienne**
- ✓ **Rénovation des anciens enduits, sans décroûtage**
- ✓ **Permet de rénover un ancien revêtement organique avec une solution minérale en faible épaisseur**
- ✓ **Grains moyens**

Date de parution : 15/12/2022
www.fr.weber

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur :
  - surfaces horizontales ou inclinées
  - directement sur maçonneries de briques, de parpaings, mœllons
  - enduits Lutèce Projext
  - supports ayant reçu un hydrofuge de surface
  - anciens revêtements d'imperméabilité
  - supports résilients
  - métaux
  - plastiques
  - peintures glycéro, peintures silicates, laques brillantes

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- durée pratique d'utilisation de la gâchée : 3 à 5 heures
- délai avant recouvrement : 24 à 48 heures environ

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

PERFORMANCES

- CE selon norme NF EN 998-1
- classe selon NF EN 998-1 : GP
- réaction au feu : A1
- absorption d'eau : W2
- résistance en compression : CSIV
- rétention d'eau : >94 %
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 26-1)
- **weberbase facim moyen** ne doit pas rester nu
- les soubassements seront préalablement traités avec **weberdur L** ou **weberpral TE**
- les maçonneries présentant des traces de salpêtre seront préalablement traitées avec **l'enduit d'assainissement weber**

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être propres, sains et résistants
- si le corps d'enduit n'est pas suffisamment cohésif, l'éliminer totalement par piochage
-
- Appliquer du **weberprim unipor** avant **weberbase facim moyen**
- se reporter aux rubriques Conseils de pro pour la préparation des supports et solutions chantiers

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C

- ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

APPLICATION

1

- gâcher **weberbase facim moyen** avec 4,5 à 6 l d'eau par sac à l'aide d'un malaxeur pendant 3 minutes
- laisser reposer 5 à 10 minutes

2

3 **utilisation en dressage**

utilisation en dressage :

- appliquer **weberbase facim moyen** à la lisseuse crantée (de 6 ou 8 mm) inox
- maroufler la **trame G** ou **G2** en veillant à la recouvrir complètement
- laisser sécher 24 à 72 heures

4 **utilisation en ratissage sur béton**

- appliquer **weberbase facim moyen** à la lisseuse inox
- laisser sécher 24 à 72 heures

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Conservation

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Couleur (pour les produits sans nuancier) : blanc

Outillage

malaxeur, auge, truelle, taloche inox crantée

Consommation

- environ 6 kg/m²

Rendement moyen : en partie courante, 40 m2/compagnon servi/jour

Composition

chaux aérienne, faible quantité de liants hydrauliques, charges minérales, adjuvants spécifiques

Granulométrie : 0 à 1,2 mm

Documents de référence

NF EN 998-1
Attestation Zone Verte Excell : GOLD

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.

Retrouvez-nous sur

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 15/12/2022
www.fr.weber

SAINT-GOBAIN