



Fiche technique N° TN1612  
06-08-2021

Annule et remplace les éditions  
précédentes

Application après préparation  
sur supports conformes au D.T.U. 59.1

- **Métaux ferreux :**  
Fer - Acier - Fonte
- **Anciennes peintures :**  
Hydrodiluables - Acryliques -  
Glycérophthaliques
- **Bois et dérivés**

## Laque Antirouille

Peinture de finition décorative  
pour boiseries et métaux ferreux

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

**14 à 16 m<sup>2</sup>/L**



\*Information sur le niveau d'émission de  
substances volatiles dans l'air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très  
faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Fonction :

Peinture laque de finition pour la protection et la décoration des boiseries et métaux ferreux.  
Formulée à base de résines glycérophthalique et alkyde uréthane en phase solvant.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 4a

**Destination :** INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Supports ferreux : ferronneries, grilles, portails, balançoires, meuble de jardin et radiateur (après sous couche adaptée).

Boiseries verticales après impression

### Qualités dominantes :

- Technologie LAK+ pour supports ferreux.
- Rendement élevé.
- Neutralise et stoppe la rouille.
- Protège efficacement contre les eaux de pluies et les intempéries.

### Caractéristiques pratiques :



= 14 à 16 m<sup>2</sup>/L (Selon le support) = 6 h

= 18 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi - 5 teintes
- **Bases disponibles :** BTP - BTM - BTF - BTN - BTJ
- **Aspect en finition :** Tendru Brillant
- **Matériel :** Brosse, Rouleau ou Pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Coloration :** 5 Teintes prêtes à l'emploi et **Système à teinter COLORIMIX®** La bonne tenue ne s'applique pas aux revêtements dont la couleur de finition a un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0.7 ou dont la valeur d'indice luminance Y est inférieur à 35% (DTU59-1)
- **Conditionnement :** 1 L - 3 L

### Caractéristiques techniques :

- **Densité (Blanc/BTP) :** 1,15 à 1,25 (Densité variable selon les bases et les teintes)
- **Extrait sec (pondéral) (Blanc/BTP) :** 70 à 74 %
- **Taux de brillance à 60 ° :** 95 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).  
Ce produit contient max 500 g/l COV. (Les valeurs de COV indiqués tiennent compte de nos colorants.)

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Dégraissier, gratter, brosser et dépeussier soigneusement pour éliminer la rouille et toutes parties non adhérentes du support à peindre.**
- **Support déjà peint (ancienne peinture brillante ou satinée) :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur bois et dérivés :** imprimer avec notre **Primaire bois et fer.**
- **Sur supports ferreux :** imprimer avec notre **Primaire bois et fer.**  
*Voir la fiche technique du produit cité.*

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au règles de l'art.**
- **Cas général :** appliquer 2 couches de **PRO'G Laque Antirouille** après impression.
- **Support déjà peint :** appliquer 2 couches de **PRO'G Laque Antirouille** directement.
- Respecter un temps de séchage de 18 heures entre chaque couche.
  
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

### Hygiène et sécurité :

**Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com) ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

*Mail : [contact@theolaur.com](mailto:contact@theolaur.com) [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)*

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015