

1/2



LES + PRODUIT

- ▶ Chaux en pâte, prête à diluer
- ▶ Finitions variées : patines, badigeons, eaux fortes
- ▶ S'applique sans régulateur
- ▶ Aspect mat

CONSUMMATION

- ▶ Environ 300 g/m² pour un passe pure.
- ▶ Environ 150 g/m² pour une passe diluée à 1 volume de BADI DECO pour 1 volume d'eau.

CONDITIONNEMENT

- ▶ Seau de 15 kg

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ NF DTU 26.1
- ▶ NF EN 459-1
- ▶ FD T 30-808

BADI DECO



DESCRIPTION

Badigeon à la chaux aérienne en pâte destiné à la décoration des façades. Il permet de réaliser différents types de finition suivant la dilution choisie (badigeon, eau forte, patine...).

SUPPORTS

■ ADMISSIBLES

- Maçonneries anciennes ou neuves enduites conformément au NF DTU 26.1
- Enduits PAREXLANKO de la gamme PATRIMOINE
- Mortier d'interposition PARINTER RÉNOVATION
- Mortiers de plâtre et chaux (MPC)
- Pierres calcaires et briques

■ LIMITES D'EMPLOI

- En extérieur, BADI DECO n'est pas applicable sur des surfaces horizontales ou inclinées et directement exposées à la pluie.
- En extérieur, BADI DECO n'est pas applicable sur des hauteurs inférieures à 15 cm par rapport au niveau du sol fini.
- Les supports exposés aux remontées capillaires et/ou imprégnés de salpêtre ou de sels minéraux doivent faire l'objet d'un traitement préalable par PARACREME STH suivi de l'application de PARLUMIÈRE STH.
- Ne pas appliquer sur supports hydrofugés, peints ou revêtus de RPE.

CARACTÉRISTIQUES

Composition

- Chaux grasse (chaux aérienne CL90 en pâte) selon la norme NF EN 459-1.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Humidifier le support afin d'éviter la dessiccation de BADI DECO.
- Bâcher l'échafaudage durant toute la durée des travaux pour protéger les façades du rejaillissement de l'eau de pluie et de l'ensoleillement direct par temps chaud.
- Les surfaces revêtues de BADI DECO doivent être protégées durant 3 jours minimum à 20°C (ventilation pour l'intérieur, bâchage pour l'extérieur).
- Températures d'application comprises entre 8 et 30°C.

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être suffisamment poreux afin de laisser pénétrer la première passe de BADI DECO.
- Pour les supports en mortier plâtre et chaux (MPC), recouper la surface à la Berthelet, avec un chemin de fer ou sabler la surface.
- En toute saison, humidifier le support.
- Le support doit être humide mais non-ruisselant.

■ MATÉRIEL

- Malaxeur électrique à vitesse lente (< 300 tr/min) afin de ré homogénéiser le produit.
- Brosse rectangulaire à soies longues.
- Spatules, éponges etc... selon effet recherché.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

Avant dilution, homogénéiser le produit par malaxage à vitesse lente.

■ APPLICATION DU PRODUIT

Application en badigeon :

- Appliquer à la brosse la première passe qui sera diluée à raison d'1 volume de BADI DECO pour 1 volume d'eau.
- Laisser sécher 12 heures minimum.
- Humidifier légèrement.
- Appliquer à la brosse la 2^{ème} passe pure (sans dilution).
- Dans le cas d'un support fortement contrasté, une 3^{ème} passe pure peut être nécessaire après 12 heures minimum de séchage de la 2^{ème}.

Application en eau forte :

- Appliquer à la brosse la première passe qui sera diluée à raison d'1 volume de BADI DECO pour 2 à 4 volumes d'eau.
- Laisser sécher 12 heures minimum.
- Humidifier légèrement.
- Appliquer à la brosse la 2^{ème} passe qui sera diluée à raison d'1 volume de BADI DECO pour 2 à 4 volumes d'eau.

Application en patine :

- Appliquer à la brosse la première passe qui sera diluée à raison d'1 volume de BADI DECO pour 5 à 15 volumes d'eau.
- Laisser sécher 12 heures minimum.
- Humidifier légèrement.
- Appliquer à la brosse la 2^{ème} passe qui sera diluée à raison d'1 volume de BADI DECO pour 5 à 15 volumes d'eau.

BADI DECO

2/2

CONSERVATION

► 12 mois

à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures, et des rayons directs du soleil.

GARANTIE

► R.C. fabricant

Tableaux des dilutions selon les finitions souhaitées

	1 ^{ère} passe		2 ^{ème} passe	
	Volume de BADI DECO	Volumes d'eau	Volume de BADI DECO	Volumes d'eau
Finition badigeon	1 volume	1 volume	1 volume	-
Finition eau forte	1 volume	2 à 4 volumes	1 volume	2 à 4 volumes
Finition patine	1 volume	5 à 15 volumes	1 volume	5 à 15 volumes

CONSOMMATION

- Pour une passe diluée à 1 volume de **BADI DECO** pour 1 volume d'eau, environ 150 g/m² de produit pur.
- Pour une passe pure (sans dilution), environ 300 g/m².

Ces consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du relief et de l'absorption du support.

NUANCIER*



1000



1014



1010




1009



1007



1012



1006



1114

* Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue.

■ À SAVOIR SUR LES BADIGEONS À LA CHAUX

- Le produit est naturellement évolutif (phénomène de décoloration).
- Un seau entamé, fermé hermétiquement, peut se conserver.
- Le produit apporte une coloration sans masquer la texture du support (selon la dilution).
- Possibilité de réaliser des eaux fortes, des laits de chaux, des patines...
- Les dilutions sont indicatives et à ajuster.
- La carbonatation des badigeons à la chaux favorise un phénomène naturel de nuancement des façades.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Porter des gants imperméables en caoutchouc nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité contre les projections de liquide et des vêtements de protection couvrants.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire approprié (masque à cartouche type B).
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Les surfaces revêtues de **BADI DECO** doivent être protégées durant 3 jours minimum à 20°C (ventilation pour l'intérieur, bâchage pour l'extérieur).
- Températures d'application entre +8°C et +30°C. Éviter l'application par vent fort, chaud et sec, par temps de pluie ou de brouillard ainsi que sur supports gelés.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Février 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO