



Fiche technique N° TP8286

05-03-2021

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

- **Plâtre et Dérivés :**
Plâtre - Plaques de plâtre cartonnées - Enduit de plâtre

Sous-couche Plaque de plâtre

Impression et finition des plaques de plâtre cartonnées et dérivés

INTÉRIEUR

6 à 8 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture d'impression et de décoration à base de résine acrylique. Aspect mat en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Sur plaques de plâtre cartonnées :

- En impression avant la pose de papiers peints
- En finition.

Qualités dominantes :

- Forte opacité
- Homogénéise les fonds
- Recouvrable par tous types de peintures

Caractéristiques pratiques :



= 6 à 8 m²/L (selon le support)



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** blanc
- **Finition :** aspect mat
- **Matériel :** brosse ou rouleau synthétique antigoutte
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau
- **Conditionnement :** 4 L - 10 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,55 à 1,65
- **Extrait sec (pondéral) :** 61 à 65 %
- **Taux de brillance à 60° :** < 2.5
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 30 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Effectuer un dépoussiérage soigné avant la mise en peinture.

Application :

Après les travaux de préparation, sur fonds propres, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.

- **En impression** : appliquer 1 couche diluée à 5% d'eau.
- **En finition** : appliquer 2 couches (la 1ère couche sera diluée à 5% d'eau, la 2e couche ne sera pas diluée).
- **Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@theolaur.com www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015