

Lutèce 2000® L 33kg

Plâtre Manuel Allégé monocouche pour l'enduisage intérieur



+ PRODUIT

- + Prise courte (2 h 00) adaptée aux petites gâchées
- + Epaisseur d'application de 3 à 25 mm selon supports et conditions d'application (Cf avis technique n° 9/05-809)
- + S'applique sur briques, carreaux de terre cuite à parements lisses, carreaux de plâtre, béton lisse, béton cellulaire et plaques de plâtre standard (ouvrages verticaux) selon conditions (cf avis technique n° 9/05-809)
- + Application aisée par projection

+ Destination : **Enduire**

+ Usage : **Murs et plafonds**

Description

+ Spécificité du produit :	Manuel allégé
+ Teinte ou couleur parement SDC :	Blanc
+ Usage :	Enduire

Performances

+ Réaction au feu :	M0
+ Réaction au feu (classe CE) :	A1

Mise en oeuvre

+ Consommation moyenne par cm d'épaisseur :	8.5 Kg/m2
+ Délai minimum avant finition :	en moyenne 2 semaines
+ Durée d'utilisation (txt) :	2h
+ Epaisseur mini d'application :	8 mm
+ Epaisseur moyenne d'application :	10 mm
+ Temps d'application :	45 min
+ Temps de dressage :	45 min
+ Temps de finition :	30 min

Caractéristiques techniques

+ Dureté, en shore C :	> 65
+ Type de finition :	lissée
+ Taux de gâchage :	24 litres d'eau pour 33 kg
+ Granulométrie :	Fin

Références

+ N° DTU :	25-1 (NF P 71-201)
+ Norme :	CE

Stockage/Logistique

+ Durée de garantie :	4 mois
-----------------------	---------------

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Poids moyen
Lutèce 2000® Long 33kg 45s	palette de 45 sacs	3496252002003	33 kg

