



CHAUX PATRIMOINE

LA NOUVELLE CHAUX BLANCHE

LE RESPECT DE LA TRADITION !



Service Clients
0 826 08 20 20 Service 0,15 € / min + prix appel

Commandes Libre Service Téléphone 0 826 08 30 30 Service 0,15 € / min + prix appel Fax 0 826 08 30 35 Service 0,15 € / appel + prix appel	Renseignements Techniques Téléphone 0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel Fax 0 826 08 68 79 Service 0,15 € / appel + prix appel
--	--



PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

PAREXGROUP S.A. Département Façades - 19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : (33) 01 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com

Crédit Photos : Shutterstock - Depositphotos - ParexGroup / RESSOURCES GRAPHIQUES / Janvier 2016 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.



CHAUX PATRIMOINE

CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE BLANCHE NHL 3,5



Sac de
25 kg

LES ATOUTS

- **100% chaux hydraulique naturelle** : sans ciment ni adjuvant
- **Polyvalente** : restauration du bâti ancien
- **Très blanche** : restitution de la teinte originelle des sables locaux
- **Personnalisable** : possibilité d'ajout de terres naturelles
- **Fort taux de chaux libre** : respect du support, respirabilité et souplesse
- **Application manuelle et mécanique**

LARGE DOMAINE D'EMPLOI

TOUS SUPPORTS DU BÂTI ANCIEN

TOUS TYPES DE MAÇONNERIES

- **Moellons, briques, pierres naturelles** : pierres tendres, fermes, dures montées au mortier peu résistant
- Construction de pisé, adobe, machefer, torchis, bauge, chanvre
- Maçonneries enduites au mortier traditionnel conforme au DTU 26.1



TOUS TRAVAUX COURANTS DE RESTAURATION

- Enduits extérieurs et intérieurs
- Enduits à pierres vues
- Rejointoiement
- Maçonnerie de pierres tendres à dures
- Scellement d'éléments de toiture
- Pose scellée de carreaux et dallage
- Coulis renforcement



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Classement normatif	NHL 3,5
Composition	100% chaux hydraulique naturelle
Teinte	Poudre blanche
Indice de luminance L*	92,6
Taux de chaux libre	43,5 %
Début de prise	> 4 h 30
Résistance à la compression à 28 jours	5 MPa

DOSAGES RECOMMANDÉS PAR LES DTU ET LES RÈGLES PROFESSIONNELLES

Dosages indicatifs par seau de 10 litres

Application	Dosage recommandé par le DTU (kg de chaux/m ³ de sable)	CHAUX PATRIMOINE	SABLE
Corps d'enduit	300 - 350 kg/m ³		2 - 2,5 seaux
Enduit de finition	250 - 300 kg/m ³		2,5 - 3 seaux
Maçonneries de pierres anciennes (tendres à dures)	200 - 450 kg/m ³		1 - 4 seaux
Rejointoiement	250 - 350 kg/m ³		2 - 3 seaux
Scellement de carreaux et dallages	300 - 400 kg/m ³		1,5 - 2,5 seaux
Scellement d'éléments de toiture	300 - 350 kg/m ³		2 - 2,5 seaux
Coulis de renforcement	1 volume de chaux pour 1 - 3 volumes d'eau		



1 sac de **CHAUX PATRIMOINE** 25 kg
= 38 litres soit 4 seaux de 10 litres env.

Découvrez notre gamme complète
pour le bâti ancien

