

weberad démoulage base végétale



1000 L, 215 L, 20 L, 5 L

Agent de démoulage différé prêt à l'emploi base végétal, formulé majoritairement à partir de composants végétaux

✦ Exempt de solvants aromatiques.

DOMAINE D'UTILISATION

- Bétons précontraints
- Préfabrication lourde

LIMITES D'EMPLOI

- Ne jamais employer pour la protection des banches.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- Produit compatible avec un faible étuvage.
- Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- Pression d'application: 4 bar
- Buse recommandée: 010 (En cas de température inférieure à 10°C, l'utilisation d'une buse 015 est recommandée).

PERFORMANCES

- Densité : < 1,000
- Point éclair : > 90 °C
- Viscosité cinématique 40°C : > 20,5 mm²/s (cSt)
- Biodegradabilité : > 60% à 28 jours selon OCDE 301 F

APPLICATION

1.
 - La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.
 - Ce produit doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) ou à l'éponge sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage.
 - Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette.
 - La qualité de l'application influe directement sur l'aspect du parement.

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente :**
 - Conteneur de 1000 L
 - Fût de 215 L (livrés en quart de palette Europe)
 - Bidons de 20 L (palette à 26 bidons)
 - Bidons de 5 L (palette à 96 bidons)
- **Couleur :** Jaune
- **Conservation :**
 - Durée de vie : 24 mois
 - En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.
- **Consommation :**
 - Consommation moyenne: environ 50m²/l pour moule métallique.
 - La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

weberad démoulage base végétale (suite)

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.fr.weber

 **weber**
SAINT-GOBAIN