Isofaçade Noir 35R

MURS PAR L'EXTÉRIEUR

- Panneau à dérouler en laine de verre noire semi-rigide revêtu d'un voile de verre pour l'isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée. Remplace le Panolène façade roulé noir.

- Avantages
- Domaine d'application
- Caractéristiques
- Références conditionnement et disponibilité
- Documents techniques

AVANTAGES

- Hautes performances thermo-acoustiques
- Très faible masse combustible rapportée sur la façade
- Excellente tenue mécanique
- Panneau roulé permettant une mise en oeuvre plus rapide
- Découpe limitée
- Intégration derrière tous types de bardages
- Couleur noire teintée dans la masse évitant les effets nuagés par transparence

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des murs par l'extérieur

- Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée
- Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée

CARACTÉRISTIQUES

Certificat de conformité n° 1163-CPD-0042

Isolant thermique certifié 03/018/324

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, avis techniques,...) et les règles de l'art applicables.

ISOVER SAINT-GOBAIN L'isolation responsable

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf. Isover	RD m²K/W	Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	rlx/colis	colis/pal	m2/colis	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
83106	4	140	5,5	0,6	2	12	6,6	24	3,3	79,2	B
83064	3.4	120	6,5	0,6	2	12	7,8	24	3,9	93,6	A
83065	2.85	570	100	8	0,6	2	12	9,6	24	4,8	115,2	A
83066	2.1	75	10,5	0,6	2	12	12,6	24	6,3	151,2	A

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité :

- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés puis roulés et conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, avis techniques,...) et les règles de l'art applicables.