

Enduit d'imperméabilisation par minéralisation

# PCI Barraseal® 530

pour caves, murs enterrés et soubassements

# PCI®

Für Bau-Profis



## Domaines d'application

Le PCI Barraseal 530 est utilisé en neuf, comme en rénovation, sur des structures devant résister à la pression et contre-pression. Le PCI Barraseal 530 est recommandé pour l'imperméabilisation des :

- Réservoirs d'eau, bassin.
- Piscines (sous revêtement céramique)
- Collecteurs, bassins de décantation.
- Réservoirs d'huiles (en cas de contact permanent avec de l'huile, il est

conseillé l'application d'un film époxy, par exemple Mastertop 1110).

- Murs de soutènement, colonnes.
- Tunnels et silos.
- Canaux d'irrigation.
- Garages enterrés.
- Parking.
- Protection des soubassements en parpaings ou béton.



## Caractéristiques

Le PCI Barraseal 530, mélangé à l'eau et appliqué sur supports hydrauliques humides tels que béton, mortier, briques, pénètre dans les pores de la structure et réagit pour former des cristaux (procédé de cristallisation). Ce procédé conduit, par obturation des pores, à la création d'une barrière imperméable à l'eau tout en laissant respirer le support.

- Très bonne résistance à la pression et à la contre-pression d'eau.

- Prêt-à-l'emploi : seul un mélange à l'eau est nécessaire.
- Facile d'application, à la brosse ou à la spatule.
- Applicable par projection.
- Excellente adhérence sur support à base de liant hydraulique tel que béton, mortier, briques.
- Applications en intérieur et extérieur.
- Résistant à l'abrasion.
- A base de ciment PMES.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

 0333	
<b>Master Builders Solutions France S.A.S.</b> Z.I. de la petite montagne Sud 10, rue des Cévennes F-91090 Lisses 08 FR0013/04	
<b>PCI Barraseal 530 (FR0013/04) EN 1504-2:2004</b>	
Produit de protection de surface/revêtement EN 1504-2. Principes 2.2/8.2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe 1
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> /h <sup>0,5</sup>
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Compatibilité thermique	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Substances dangereuses	Conforme à 5.3 (EN 1504-2)

## Données techniques

### Matériau

Description	Matériau à base de mélanges sélectionnés de sable de quartz fin, de ciment et de constituants chimiques actifs rendant le produit fortement adhérent et hautement imperméable.
Couleur	Gris ou blanc
Granulométrie max.	0.5 mm
Pression directe	1 MPa
Pression indirecte	1 MPa
Résistance chimique (sulfates et produits chimiques)	Supérieure à celle des mortiers ordinaires/base ciment.
pH du mortier après 10'	Env. 12
Adhérence	> 2 MPa
Stockage	A l'abri et au sec dans l'emballage d'origine fermé et non endommagé.
Durée de conservation	12 mois
Conditionnement	Sac de 25 kg

### Application

Type d'application	Manuelle
Consommation	Env. 2 kg de poudre/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur
Rendement	14,6 litres de produit par sac
Température d'application	+ 5 °C à + 30 °C
Dosage en eau	Env. 5 l d'eau pour 25 kg (min. 4,5 l à 5,5 l max.)
Durée du malaxage	3 minutes
Temps de repos du mélange	2 à 3 minutes
Durée pratique d'utilisation	Env. 60 min
Temps de séchage à + 20 °C	2 heures
Temps de durcissement total à + 20 °C	5 jours
Nettoyage des outils	A l'eau lorsque le mortier est encore frais. Une fois durci, le matériel ne peut être nettoyé que mécaniquement.

Information complémentaire : Les temps de durcissement sont mesurés en conditions de laboratoire selon les normes en vigueur. Des températures supérieures réduisent ces temps, des températures inférieures les allongent. Les données techniques indiquées sont des résultats statistiques ou des essais ponctuels. Les tolérances sont celles mentionnées dans la norme d'essai.

## Documents de référence

- Conforme à la norme EN 1504-2
- Cahier des clauses techniques N°10 relatif aux enduits d'imperméabilisation de cuvelage.
- Conforme au DTU 14.1
- Certificat de conformité aux listes positives – CARSO

## Mise en œuvre

### 1 Préparation du support

Toutes les surfaces destinées à être traitées au PCI Barraseal 530 devront être parfaitement propres et exemptes de poussière, sans laitance ni huiles de décoffrage, rouille et autres agents contaminants. Les fissures importantes et les nids de graviers devront être traités avec un mortier de réparation. L'humidification à cœur du support se

fera, si possible, la veille de l'application du PCI Barraseal 530. Avant la mise en œuvre du PCI Barraseal 530, le support sera mat humide. La température du support, au moment de l'application du PCI Barraseal 530, sera supérieure à + 5 °C.

### 2 Préparation du mélange

Selon la consistance désirée, le PCI Barraseal 530 doit être gâché avec

5 litres (+/- 0,5 l) d'eau par sac de 25 kg (plage de dosage variable selon la température extérieure et celle du produit). Il devra être fait à l'aide d'un malaxeur mécanique muni d'un fouet double hélice (vitesse 300 à 400 tr/mn) jusqu'à obtention d'une consistance homogène, sans grumeaux (env. 3 mn). Bien doser les quantités en sachant que le produit doit impérativement être

## Mise en œuvre

utilisé dans les 60 mn. Une ouvrabilité optimale du produit sera obtenue en laissant reposer le mélange 2 à 3 mn et en procédant à un second malaxage avant application. Tout coulis durci ne pourra aucunement être dilué dans de l'eau et sera mis au rebut.

### 3 Application

L'imperméabilisation de la couche dépend non seulement des qualités du produit mais tout autant de son application dans les règles. Normalement, le PCI Barraseal 530 est appliqué manuellement à l'aide d'une

brosse PCI ou d'une truelle crantée. Pour des surfaces importantes, il est possible d'appliquer le produit par projection. Le PCI Barraseal 530 s'applique en deux couches. Procéder à l'application de la seconde couche dès que la première supporte la brosse ; il est recommandé d'appliquer le PCI Barraseal 530 de manière croisée. Pour toute application particulière, consulter votre spécialiste. Toutes les qualités de durcissement uniforme, de parfaite imperméabilisation, seront assurées si le PCI Barraseal 530 sèche

régulièrement. Par temps chaud et/ou vent violent, il est conseillé de protéger le revêtement dans sa phase de séchage, contre une évaporation excessive à l'aide d'un produit de cure. Pendant la période de séchage, le PCI Barraseal 530 ne doit pas être exposé à la pluie. Au plus tôt, sur des murs traités en PCI Barraseal 530, l'apport de terre ou toute autre protection ne pourra se faire qu'après 5 jours à + 20 °C. Il en est de même pour l'arrêt de pompes ayant servi au rabattage de nappes phréatiques.

## Précautions d'emploi

■ Les fuites d'eau seront résorbées à l'aide d'un mortier à prise rapide (PCI

Polyfix WP) ou par injection. Pendant l'application de PCI Barraseal 530,

aucune eau sous pression ne devra s'infiltrer dans le support.

## Hygiène et sécurité

Les mesures usuelles de manipulation des produits chimiques doivent être prises pour la manipulation de ce produit. Par exemple, ne pas manger, ni fumer ou boire pendant l'application,

et se laver les mains à chaque pause ou arrêt de travail. Porter des vêtements et des équipements de protection appropriés.

*Consulter la Fiche de Données de Sécurité.*

## Réglementation

L'emballage et les résidus de produits doivent être éliminés selon les prescriptions nationales et locales.

Les résidus sont à éliminer comme le produit.



**Master Builders Solutions France S.A.S.**  
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes  
Lisses - 91090 Lisses Cedex  
Tél. : 01 69 47 50 00, Fax : 01 60 86 06 32  
Site Internet : <http://www.pci-france.fr>  
Contact : [pci-france@pci-group.eu](mailto:pci-france@pci-group.eu)

Fiche technique Nr. 570, Toute nouvelle édition de ce document invalide l'édition précédente.  
Edition de novembre 2020; la dernière édition est toujours disponible sur le site Internet [www.pci-france.fr](http://www.pci-france.fr)

Für Bau Profis - Pour les professionnels de la construction

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.