

DELTA long



les matériaux au cœur de la vie™



Plâtre allégé, pour enduisage manuel

Qualités particulières

- Utilisable immédiatement après gâchage mécanique.
- Mise en œuvre facile grâce à sa pâte onctueuse et légère.
- Séchage rapide dû à son faible taux de gâchage.
- Temps d'emploi adapté à la réalisation de surfaces plus importantes.
- Blancheur.

Caractéristiques

- Rendement (sac) : 3,9 m²/cm d'épaisseur
- Consommation (m²) : 8,5 kg/cm d'épaisseur
- Taux de gâchage E/P : 70%
- Dureté Shore C / enduit sec : 65
- DTU 25-1
- Classification selon norme NFB 12-301 : PFM-3N

Consignes de mise en œuvre

- Talochage : 60 min
- Dernier réglage : 1h40
- Début lissage : 2h
- Temps total : 2h30



Consultez le site
www.lafarge-platres.fr

Conseils PRO

Tél. : 0 825 000 013
N° Indigo 0,15 € TTC/MN

