



Enduit poudre à prise rapide (2 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 3 heures, indépendamment des conditions climatiques.

LES + PRODUITS

- + Temps d'utilisation rapide.
- + Recouvrement du joint dans les 3 heures.
- + Idéal pour la rénovation et les chantiers moyens.

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur
Usage	Jointoiment
Type de produit	Enduit poudre à prise
Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Durée de conservation (mois)	9 mois
Marque (CE, aut...)	CE
N° ATEC	9/05-815
N° DTU	25.41 - 25.42
N° CSTBat	18-99-815-1
N° DoP	PEM021
Étiquetage sanitaire	A+
N° QB	18-99-815-1
Outils d'application	Couteau, Platoir
Consommation minimum (g/m²)	330 g/m ²
Délai minimum avant recouvrement	3 heures
Recommandations d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Température d'emploi	de +5°C à +30°C
Stockage	A l'abri de l'humidité
Ponçable	Oui

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Placojoint® PR2 25kg 35s	3496250007833	0,12	0,50	0,35	Palette de 35 sacs

UC : unité consommateur