

**PAREXLANKO**

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

**724 LANKO EASYSCEL**



**SCELLEZ SANS MALAXER !**

LA SÉLECTION  
**100%**  
ARTISANS

Documentation  
complète



Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)



YouTube

# 724 LANKO EASYSCEL

## MICRO-BÉTON SANS MALAXAGE POUR LE SCÈLLEMENT RAPIDE DE POTEAUX

**724 LANKO EASYSCEL** vous permet de réaliser très facilement et rapidement le scellement de vos poteaux de clôture, de vos installations de loisirs (balançoires, pergolas, etc.) et de tout autre élément nécessitant un scellement robuste et durable dans le sol (étendages, piquets, signalisations, etc.). La mise en œuvre s'effectue en 3 temps sans besoin de malaxer : creuser un trou, verser la poudre autour de l'élément à sceller, arroser avec 2,5 litres d'eau.



### LES PRODUIT

- ▶ Sans malaxage
- ▶ Durcissement rapide
- ▶ Résistance permanente à l'humidité
- ▶ Facile d'emploi : verser la poudre dans la réservation et mouiller avec l'eau sans mélanger

### LES PROPRIÉTÉS

Micro-béton constitué de liant hydraulique, de charges et d'additifs.

### LES DOMAINES D'APPLICATION

- ▶ Scellement rapide d'éléments verticaux sans malaxage.
- ▶ Poteaux de clôture, signalisations, mobiliers urbains, étendages, piquets, balançoires, pergolas, etc.

### LES INFORMATIONS PRATIQUES

- ▶ **CONDITIONNEMENT**  
Sac de 20 kg
- ▶ **CONSOMMATION**  
1 sac de 20 kg (+ 2,5 litres d'eau) correspond à environ 11 litres en place
- ▶ **CONSERVATION**  
12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité
- ▶ **GARANTIE**  
R.P. Fabricant
- ▶ **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**  
Consulter la Fiche Technique et la Fiche de Données de Sécurité sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)

### ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?



Consultez la Fiche Technique!



Flashez la vidéo!

### MODE D'EMPLOI : EN 3 ÉTAPES



- 1 ▶ Creuser un trou adapté à la dimension de l'élément à sceller.
- 2 ▶ Verser la poudre autour de l'élément à sceller.
- 3 ▶ Arroser la poudre avec 2,5 litres d'eau.

### UTILISATION DE PLUSIEURS SACS DE 20 KG DANS UN MÊME TROU

- ▶ Réaliser les étapes de 1 à 3 pour le premier sac
- ▶ Renouveler ensuite la même série d'opérations avec le second sac sans attendre le durcissement du premier sac
- ▶ Répéter l'opération pour chacun des sacs supplémentaires.

### DOSAGE / RENDEMENT

- ▶ **Petit scellement** : 1 sac de 20 kg pour un trou d'environ 20 cm de coté pour 30 cm de profondeur
- ▶ **Scellement plus important** : 2 sacs pour un trou d'environ 30 cm de coté pour 45 cm de profondeur

DOSAGE / RENDEMENT en nombre de sacs de 20 kg		
Diamètre de l'objet à sceller (cm)	5	8
Largeur du trou (cm) L	20	30
Profondeur du trou (cm) P		
30	1 sac	2 sacs
45	2 sacs	4 sacs
60		5 sacs

**PAREXLANKO**

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

ParexGroup S.A - 19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX